

ABRATEx

Mönja Aqua

Användningsområde

Abratex Mönja Aqua är en grundfärg som kan användas under Abratex TOP 86, Abratex Flexcoat och de flesta andra förekommande färgtyper. Färgen är speciellt lämplig vid underhållsmålning av objekt som är svåra att helt rengöra från rost.

Egenskaper

Abratex Mönja Aqua är baserad på en specialdispersion från Eliokem – Pliotec®. Färgen har ett svagt alkaliskt pH-värde som motverkar rostbildning och innehåller rostskyddspigment.

Applicering

De ytor som skall grundmålas rengörs med Abratex Tvätt och spolats rena med vatten. Rostiga partier skrapas och stålborstas. Vid målning med Abratex Mönja Aqua skall ytorna vara torra och rena. Temperaturen får inte understiga + 10° C och luftfuktigheten inte överstiga 75 %.

Tekniska data och egenskaper

Torrhalt:	ca 45 volym %	
Densitet:	ca 1,2 g/cm ³	
Sträckförmåga:	Sträckförmågan vid 40µ torr skikt (motsvarar 90µ våt film)	
	Teoretisk	9,0 m ² /l
	Vid 30 % förlust:	6,3 m ² /l
	Vid 40 % förlust:	5,4 m ² /l
Torktider vid + 23° C	Dammtorr	2 h
RH 50%	Övermålningsbar:	8 h
Glans:	Matt	
Kulör:	Oxidröd	
Förtunning:	Skall ej förtunnas – vatten	
Rengöring redskap:	Vatten	

Dec. 2010

takcare

Vipvägen 7 | SE-746 33 Bålsta, SWEDEN | Phone: +46 707880320 | info@takcare.se
| www.takcare.se | www.shop.takcare.se |