

BPS 3550

Artnr: 3550

Permanent ytskydd



3550 är ett syntetiskt flytande glasmaterial som när det appliceras på en yta bildar en supertunn skyddande elastisk glasliknande hinna med mycket hård bindning till ytan.

1-komponents permanent ytskydd innehållande polysilazane/kväveförening. Ökar livslängden på underliggande färg. Lång hållbarhet. Hög UV beständighet. Oxidation och korrosionsbeständig. Tål värme och kyla.

Stoppar effektivt tusch och sprayklotter från att tränga in i ytan. 3550 står emot även de flesta s.k. anilinfärgerna som visat sig vara svåra att avlägsna. 3550 ger matta ytor en fräsch och blank lyster. 3550 har en lång hållbarhet och hög UV beständighet.

3550 kan läggas på de flesta hårda ytor som t.ex. aluminiumfasad, el. lackad plåt (bussar, tåg, biljettmaskiner, postlådor) galvad plåt, plast, plexiglas, etc). Vid osäkerhet om vidhäftning; gör ett prov med en stark tejp och drag av. OBS! 3550 skall inte läggas på porösa ytor utomhus.

SÅ HÄR GÖR DU:

Rengör först ytan noggrant från både klotter och andra föroreningar som trafiksmuts, vax, olja, färgrester m.m. Ytor som inte skall behandlas bör täckas för. OBS! Innan påläggning av 3550 måste ytan vara helt torr. Applicera 3550 med tvättpäls, mikrofiberduk eller en ren trasa vid mindre arbeten. Appliceras i 1 tunt skikt. Vid matta ytor eller ytor som absorberar bör det läggas lite tjockare skikt. Dammtorr efter ca 1-2 timmar. För full motståndskraft mot klotter krävs ca 7 dygns härdning, men tål klotter redan efter 1 dygn. Applicerings- och yttemperatur skall vara mellan +5 - +30°C. Den relativa luftfuktigheten bör inte överstiga 80%. Applicera inte i direkt solljus och tillse att det inte regnar på ytan inom 12 timmar efter påläggningen.

Om 3550 skall läggas på en målad yta, se till att färgen härdat klart, ca 1-4 veckor beroende på färgtyp.

OBS! Vid för tjock påläggning finns det risk för att skyddet kan krackelera.

Klotterborttagning på 3550

Använd mild klotterborttagare, ex. AGS 560 eller AGS 221 Tunn vid klotterborttagning. Vid mindre ytor kan trasa användas. Efterskölj med vatten. På större ytor, använd högtryck, ca 50-100 bar, ca 50-60°C. Arbeta alltid nedifrån och upp.

Dosering

Används som koncentrat och skall inte spädas.

Åtgång

På hårda, blanka och inte sugande ytor räcker 1 liter 3550 till ca 60-80 m².

På matta, lite mer sugande ytor räcker 1 liter 3550 till ca 40-50 m².

Uppdaterad: 2014-09-02

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, varför Trion Tensid AB inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.

BPS 3550

Artnr: 3550

Permanent ytskydd



Anti-Graffiti System

Teknisk data

- Ofärgad vätska.
- Levereras i 5 liters aluminium emballage.
- Levereras även i 1 liters plåtfaskor för omgående bruk.
- Ammoniakliknande lukt.
- Flampunkt 7°C.
- Innehåller 3-(trietoxisilyl)-1-propanamin.

Förvaring

Förvaras i slutet originalkärl. Under längre tids förvaring bör förpackningen öppnas och trycket sänkas. Ammoniak utvecklas under tid. OBS! Produkten hydrolyseras långsamt om det kommer i kontakt med vatten, under hydrolysen utvecklas vätgas och kondenserad siloxan.

Hållbarhet

Ca 12 månader i öppnad förpackning för 5 liters emballagen och ca 1 månad för 1 liters emballagen.

Skyddsutrustning

Använd skyddshandskar och glasögon. Använd skyddsmask vid slutna utrymmen.

Märkning



FRÄTANDE
BRANDFARLIGT
FARLIGT VID FÖRTÄRING

Farligt Gods enligt ADR.
Se säkerhetsblad för vidare information.

Uppdaterad: 2014-09-02

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, varför Trion Tensid AB inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.