


### Biologiskt nedbrytbara prestationskemikalier;


Bästa miljö vid skonsam färgborttagning – Kapsla in med ES medel – Bästa hållbara utveckling  
**BYGGNADSVÅRD, KOMPLETT PROGRAM FÖR SKONSAM OCH EFFEKTIV FÄRGBORTTAGNING**





Anpassning av gammalt ytskydd till ren yta, "De Fyra" inom industri och på fastighet med biologiskt nedbrytbara prestationskemikalier. Skonsam upplösning av organiskt mtrl, lager efter lager, eller allt direkt. Applicera med högtrycksspruta/ färgspruta eller stöppla med långhårig roller. Åtg. från 0,20-0,75 l./kvm. Kalkylera med 0,5.



**ES**  Produkten finns med i SundaHus Miljödata inomhus och utomhus, för alla hårda linoljefärger och billack. Den avancerade för byggnadsvård som både löser och lyfter, färglager efter färglager om du vill. På metall, gips eller träyta, Suverän på ytor som träfasad, fönster- och dörrkarm, innervägg av sten, gipsstukatur. Lämna det innersta färglagret av historiskt skäl? **ES** löser bl.a. akryl, alkyd, linolja, fenolhartser, polyvinylacetat, styren, uretan, aminer, cellulosalacker och 2-komp. epoxi, lacker, organisk puts och gamla limmer. Verkningstid: 15 minuter - 48 timmar

**ES +**  Produkten finns med i SundaHus Miljödata den snabbare, löser spillfärg, ett lager färg på plåttak, fungerar snabbare än **ES 1** på kallare yta. Den löser dock normalt inte primer samtidigt på plåttak. **ES +** löser t.ex. Polyuretan, Pvf2 och plastfärg/spillfärg på t.ex. natursten. Löser Uretan, Alkyd, Akryl, Fenolharts, Polyvinylacetat, Styren, Amin, Cellulosalack och PVC. Verkn: 20 minuter - 4 timmar

**ES 1**  Produkten finns med i SundaHus Miljödata färglyftaren på minerala fasader och beläggningar på plåttak. **ES 1** lyfter färgen intakt, både toppfärg och primer samtidigt till Rengöringsgrad 1. Med upp till 12 timmars verkningstid lyfter den 2-4 lager av olika färgtyper inkl oljefärg. **ES 1** lyfter bl.a. Alkyd, Akryl, Fenolharts, Polyvinylacetat, Styren, Uretan, Amin och Cellulosalack. Verkn: 1 - 12 timmar

**ES 2**  Produkten finns med i SundaHus Miljödata utomhus, färglösaren som är extra förtjockad och hänger kvar, för plastfärg på plåttak och på fasadputs samt de flesta linoljefärger på trä. (**ES 7636** tar alla typer av linoljefärger.) Även för branta tak, fönsterkarmar och löstagna fönsterbågar. Också lämplig på färg på fastigheters ornament, där gammal fin puts eller fasadstukatur ska bevaras och där påverkan på omgivande miljö ska minimeras. Verkn: 1 - 36 timmar

Åtföljs av skonsam mekanisk skrapning eller skjuvning med hetvatten ur flatstrålemunstycke om underliggande yta är ok för ht.. OBS. minst 500 mm avstånd till träfibrer. Vatteninträning i trä kan orsaka upp till tre veckors torktid. Gäller samtliga produkter på denna sida.

**BPS 7150 Gel**, högalkalisk, och mycket effektiv. Speciellt formulerad för att lösa oljehaltiga färger. Används med försiktighet på trä, och undantag också för vissa metallytor (aluminium, zink, koppar, magnesium), läder och textilier, som förstörs. Om ommålning: Efter färglösning krävs omedelbar neutralisering av ytan med en lätt sur produkt, ex. med **BPS7315**. Tid: 2 - 48 timmar

Placera i tjocka tillslutna sopsäckar innan planerad avfallshantering.



Tänk på vad du tar bort! Din omsorg för miljön och ditt dricksvatten, avled från dagvattenbrunn!



Christer Grenbäck

**takcare**

SE-746 33 Bälsta, SWEDEN | Phone, mobile: +46 707880320 | [info@takcare.se](mailto:info@takcare.se)  
| [www.takcare.se](http://www.takcare.se) | <http://shop.takcare.se> |