

PRODUKTINFORMATION

# ES 1, färglyftaren



Produkten bedömd i  
SundaHus Miljödata



Prestationskemikalie för utomhusbruk Artikel nr: 7638, lyfter färgen intakt.

Förtjockad miljöanpassad, användarvänlig färglyftare. Är speciellt anpassad för att samtidigt lyfta topplack och primer av plast- och dispersionsfärger (plastisol), men lyfter även plastfärg från putsfasad. ES 1 bryter alltså vidhäftningen mellan den solida ytan och grundfärgen varvid även toppfärgen lyfts.

ES 1 lyfter bl.a. Alkyd, Akryl, Fenolharts, Polyvinylacetat, Styren, Uretan, Amin och Cellulosalack, från metall, betong, trä, gips, tegel, puts. Produkten är biologiskt nedbrytbar. Används som koncentrat på torr yta. Etsar ej "modernt" glas (gäller ej polymetylmetakrylat / plexiglas) Verkningstid 1,5 tim. vid 40°C på ytan /minst 3 t. vid 20\* / 7/10°C. Arbetstemp. +60°C till - 5°C -, på metall ned till + 3°C.

Arbetsbeskrivning ( se även separat info, olika områden inom Byggnadsvård )

Inget penetrerande högtrycksvatten på metallytan innan applicering av färglyftaren.

Innan applicering; På plåttak för bättre inträngning och minimering av färgrester, skrapa på färgen, längs falsens rygg och skär försiktigt direkt under dubbelfalsen. Normalt "kokar" inte produkten, varför du inte ser verkan, testa med vass spets efter 2, 4 och 6 timmar.

Lyft färgen efter lunch.

Gör tidstest inför jobbet på tjockaste färgskiktet i norrläge. Undvik intorkning genom plastfolie ovanpå.

Notera temperatur och tid. När flera färglager skall avlägsnas kan vidhäftningen mellan de olika färglagren förstöras. Då krävs ytterligare applicering av ES 1. Viktigt; appliceringen ska vara flödigt och jämn.

Fasad: Fästyta och arbetsyta, stöppla ES 1 med Ullon roller el likn. så mycket att det vill rinna. Inplastning, se ES-metoden.

Verkningstid 1-12 tim och avslutas med skjuvning via ES-metoden eller ESS-metoden om ok för bl.a. yta.

Dubbelfalsat plåttak: Spola först stilla NÄRA, 2 cm, ovanpå falsen, ta hål med het flatstråle. Lugnt och metodiskt, ej viftningar. Vattnet lyfter upp färgen ! Framåt på falsen LÅNGSAMT!

Enkelfalsat plåttak; appl. som ovan men mekanisk skrapning.

Fasad: Inplastning enligt ES-metoden

a) ESS-metoden på plåttak, betong, tegel etc.

ES 1 klarar -10° utan att förstöras.

b) ES-metoden på fönsterbleck, trä, puts etc.

Ullon roller eller pensel som spackelspade. Lämna alltid ymnigt, min. 1,5 ggr. x det som ska bort.

Självhäftande plastfolie ( se sep.info) utanpå. Låt verka tills färgen lyfter från ytan. Undvik intorkning.

Efter verkningstid:

Före ommålning: Rugga lätt ytan, mekaniskt, eller med t.ex. BPS7100, pH ca14, skölj med vattenslang och låt torka.

Åtgång: 0,25 - 0,75 liter medel till 1 kvm/ lager, beroende av temperatur och färgtjocklek. Kalkylera positivt med 0,6. Rådfråga oss.

Tekniska data:

- Viskös vitaktigt vätska
- Levereras i 1 liters burk, 5, 10 och 25 liters plastdunkar.
- Specifik vikt 1.04 kg/liter.
- Svag doft
- Flampunkt ca 100°C
- Innehåller: Benzylalkohol, ytaktiva tensider, förtjockare

Förvaring

Förvaras i slutet originalkärl i rumstemperatur.

Hållbarhet

Ca 24 mån. i oöppnad förpackning. Klassas EJ som farligt gods vid landsväg-järnvägstransporter.

Skyddsutrustning och miljöaspekter:

Se upp för ev. bly i färgen som avlägsnas.

Tvätta noga händerna före ev. rökning eller snusning.

1)Använd alltid tätsittande ögonskydd.

2)Anpassade godkända, CE märkta kemikalieskyddshandskar. Se Säkerhetsdatablad, SDB.

3)Skyddskläder efter behov.

Tillse god ventilation vid färgborttagning i trångt utrymme. Risk för allvarliga ögonskador.

Produkten är inte klassad som farligt gods.

Märkning:



Hälsoskadlig. Farligt vid nära inandning och förtäring. Lättpresenning som skydd för känslig natur och objekt.

Kontrollera med lokala myndigheter vilka lokala regler som gäller, men avled alltid arbetsvattnet från dagvattenbrunn.

Inkapsling i stängda anpassade soppåsar och hämtning till avfallsanläggning. <http://takcare.se/miljon/filter-till-dagvattenbrunn/>



Tänk på vad du tar bort, miljön, ditt dricksvatten!

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, Varför takcare inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.

takcare

Vipvägen 7 | SE-746 33 Bålsta, SWEDEN | Phone: +46 707880320 | [info@takcare.se](mailto:info@takcare.se)

| [www.takcare.se](http://www.takcare.se) | [www.shop.takcare.se](http://www.shop.takcare.se) |