

PRODUKTINFORMATION

ES, den avancerade  Produkten bedömd i SundaHus Miljödata 

Prestationskemikalie, färglösare och färglyftare. Artikel nr: 7636

Förtjockad miljöanpassad färglösare/-lyftare, tar om du vill, lager efter lager.

ES använder du inom- och utomhus på t.ex. puts, trä, sten, betong, metall. ES innehåller organiska lösningsmedel som både löser och lyfter de allra flesta färger, bl.a. akryl, alkyd, linolja, fenolhartser, polyvinylacetat, styren, uretan, aminer, cellulosalacker och 2-komp. epoxi. Inget högtrycksvatten på metallyta innan applicering. Helt torr yta, innan och under applicering samt verkningstid. Etsar ej "modernt" glas (gäller ej plexiglas). Appl. minst 2 ggr. beroende av temp. Ju kallare yta desto tjockare behov. Ev. tillsatt värme för snabbare verkan. Produkten är biologiskt nedbrytbar. Arbetstemp. +60°C till - 5°C -, på metall ned till + 3°C.

Arbetsbeskrivning (se även separat info, olika områden inom Byggnadsvård)

Skydda känslig natur och objekt som inte ska behandlas. Vinterintäckning och värmare av fastighet under den kalla årstiden. Försiktighet ska vidtas om ytan inunder är linoleum, vinyl, pvc eller annan plastyta.

Applicera, spruta koncentrerad ES på orörd torr yta med högtrycksspruta min. 200 bar för större ytor, alt. stöppling med Ullon roller. På mindre detaljer kan trasa användas. Större detaljer läggs i bad (ES tunn). Kontrollerad färglösning, lager efter lager av olika typer av färger. Åtföljs av skonsam mekanisk skrapning med anpassat verktyg. Om förhållandena är rätt kan sköljning med hetvatten max 350 bar ske. Observera dock minst 500 mm avstånd till träfibrer. Vatteninträngning i trä kan orsaka upp till flera veckors torktid.

Verkningstid: 15 min. till 48 tim. Tiden ökar med lägre temperatur, och vice versa.

ES-metoden på stående yta.

1) Applicera på morgonen med bred spackel, eller Ullon roller, vid stående yta, nedifrån och upp ett "normalt" lager som fästskikt, 0,1-0,2 l/ kvm/lager av ES.

2) Vänta 10-60 minuter applicera igen, stöppla med elastisk spackel/ Ullon roller så mycket att det vill rinna.

Flödigt och jämntjockt utanpå den första beläggningen, 0,4-0,5 l/kvm//lager. Tryck inte in.

3) Om behov, applicera igen efter 5 timmar, utanpå de första lagren.

4) Om behov, pga kyla, igen efter 2-3 dagar.

Inplastning:

Alltid utanpå för bättre vätning, mot intorkning, som väderskydd och mot ev. odör, (gäller ej yttertak), fäst tunn, statiskt laddad plastfolie 3M, Scotch blue Painters Tape, 2090FRS-M eller L, eller Tesa Easy Cover Premium, Stokvis 55033 el. 270020 el. likvärdig.

Hantera folien försiktigt. Tryck inte in plasten med handen! Ta hål på stora bubblor med nål.

"Silvertejp" längst upp mot regn, utanpå den befintliga tejpens. Folien fäster själv.

ES torkar in vid alltför het yta, t.ex. på plåttak över helg, undvik. Undvikes.

Tänk på: extra skydd för dag och regn? lättpresenning?

Vintertäckning!

Verkningstid:

Tillsatt värme för att uppnå snabbare resultat.

Efter verkningstid:

Skrapan, anpassad till underlaget, t.ex. stålborste, plastkniv, nagelborste, klickskrapa, till ergonomisk skrapa eller gummiraka på metall.

Trä: Skölj efteråt med varmt vatten ur slang eller i grov svamp, borste el. liknande. Flatstråle hetvatten om behov. Om behov, rugga upp ytan, använd rätt slippapper på rätt sätt. Borsta bort rester noggrant. Intorkat i trä = ok.

Åtgång:

0,5-0,7 l/ kvm och lager, beroende av temperatur och färgtjocklek.

Tekniska data:

- Viskös gulaktig vätska
- Levereras i 0,25 liters behållare, 1 liters burk, 5, 10 och 25 liters plastdunkar.
- Specifik vikt 0,99 kg/liter.
- Svag lukt, varierar dock lite med olika parti i ingredienserna
- Flampunkt ca 90°C
- Innehåller: n-Butylpyrrolidone m.m

Förvaring:

Förvaras i slutet originalkärl i rumstemperatur.

Hållbarhet, ca 24 mån. i oöppnad förpackning.

Skyddsutrustning:

Använd alltid tätsittande ögonskydd och anpassade CE-märkta kemikalieskyddshandskar, se SDB. Skyddskläder efter behov. Rökare ombeds vara extra

försiktiga, stor fara vid borttagning av färg innehållande bly. Om du måste röka, tvätta händerna innan.

Tillse god ventilation vid färgborttagning i trångt utrymme. Risk för allvarliga ögonskador. Produkten är inte klassad som farligt gods.

förvaras frostfritt, mörkt och svalt.

Märkning:

Hälsoskadlig, farligt vid förtäring.

Miljöaspekter: Kontrollera med lokala myndigheter vilka lokala regler som gäller, men avled alltid ht-vatten från dagvattenbrunn. Ta hand om den gamla färgen på



miljöriktigt sätt när den är inkapslad i den förtjockade massan med färglösaren. Tips: Stängda soppåsar och hämtning till avfallsanläggning. <http://takcare.se/miljon/filter-till-dagvattenbrunn/>



Tänk på vad du tar bort, miljön och, dricksvattnet!

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, Varför takcare inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.

takcare

Vipvägen 7 | SE-746 33 Bålsta, SWEDEN | Phone: +46 707880320 | info@takcare.se
| www.takcare.se | www.shop.takcare.se |