

Lathund

Klottersanering med ytskydd

Takcare 0707880320

info@takcare.se

KLOTTERBORTTAGNINGSMEDEL

Yta	Grafitty	Produkt	Gör så här, skjuva av med ht = bar/temp*C/flöde/minut
Aluminium eloxerat obehandlat	Spray	AGS 1, Aero, 2+ Gel, 3+Gel, 221 Gel	Bearbeta ytan med pensel. Spola av med vattenhögtryck
	Tusch/Anilin	AGS 1, Aero, 221 Tunn, 5SR, 5SR HAWK	ca. 100 bar, hetvatten flatstråle, ca. 70-90°C, 20 liter/minut
	Tectyl	AGS 27 Gel, 27 Tunn	Vid skuggor, använd surt medel, inte alkaliskt medel.
Asfalt	Spray	AGS 2+ Gel	100-200/70-90/20
	Tusch/Anilin	AGS 2+ Gel	"
	Tectyl	AGS 25, Gel 27	100-200/70-90/20, arbeta snabbt.
Betong	Spray	AGS 2+ Gel, 3+Gel, 33+ Gel, Power Blue	100-150/70-90/20
	Tusch/Anilin	AGS 5SR Gel, 5SR HAWK Gel	"
	Tectyl	AGS 25, 27 Gel	"
Glas	Spray	AGS 1,1 Aerosol, AGS 221 Gel	100/70-90/20, bearbeta ytan med pensel,
	Tusch/Anilin	AGS 1,1 Aerosol, AGS 221 Tunn	vid ströklotter, använd trasa och torka bort klotret,
	Tectyl	AGS 27 Tunn	neutralisera med Glastvätt.
Granit obehandlad	Spray	AGS 2+ Gel, 3+Gel, 33+ Gel, Power Blue	150-200/70-90/20
	Tusch/Anilin	AGS 5SR Gel, 5SR HAWK Gel	"
	Tectyl	AGS 25, 27 Gel	"
Granit polerad	Spray	AGS 2+ Gel, 3+Gel, 33+ Gel	100-150/70-90/20, bearbeta ytan med pensel,
	Tusch/Anilin	AGS 5SR, 5SR Gel, 5SR HAWK, HAWK GEL	vid ströklotter, använd trasa och torka bort klotret,
	Tectyl	AGS 27 Gel, 27 Tunn	neutralisera med vatten.
Gummi	Spray	AGS 1,1 Aerosol, AGS 221 Tunn, 560	Utomhus: 100/70-90/20. Inomhus: Använd trasa eller
	Tusch/Anilin	AGS 1,1 Aerosol, AGS 221 Tunn, 560	mekanisk bearbetning, skölj med vatten.
	Tectyl	AGS 27 Gel, 27 Tunn	"
Hård plast	Spray	AGS 1,1 Aerosol, AGS 221 Gel	100/70-90/20. Vid ströklotter använd trasa eller mekanisk
	Tusch/Anilin	AGS 1,1 Aero, AGS 5SR, 5SR Gel, 5SR HAWK, HAWK GEL	bearbetning, neutralisera med vatten.
	Tectyl	AGS 27 Gel, 27 Tunn	"
Kalksten	Spray	AGS 2+ Gel, 3+Gel, 33+ Gel, Power Blue	100/70-90/20. Aktsam hantering av ht pistol för att ej skada
	Tusch/Anilin	AGS 5SR Gel, 5SR HAWK Gel	yta.
	Tectyl	AGS 25, 27 Gel	"
Marmor obehandlad	Spray	AGS 2+ Gel, 3+Gel, 33+ Gel, Power Blue	100-150/70-90/20
	Tusch/Anilin	AGS 5SR Gel, 5SR HAWK Gel	"

 takcare
SE-746 33 Bälsta, SWEDEN | Phone, mobile: +46 707880320 | info@takcare.se| www.takcare.se |

"	Tectyl	AGS 25, 27 Gel	"
Marmor polerad	Spray Tusch/Anilin Tectyl	AGS 2+ Gel, 3+Gel, 33+ Gel AGS 5SR, 5SR Gel, 5SR HAWK, HAWK GEL AGS 27 Gel, 27 Tunn	100-150/70-90/20, bearbeta ytan med pensel, vid ströklotter, använd trasa eller mekanisk bearbetning neutralisera med vatten.
Målade fasadytor	Spray Tusch/Anilin Tectyl	AGS 2+ Gel, 3+Gel, 221 Gel AGS 5SR, 5 SR Gel AGS 27 Gel, 27 Tunn	100-150/70-90/20. Bearbeta ytan med pensel. Kort verkningstid. "
Målade hårda ytor av industriqualität	Spray Tusch/Anilin Tectyl	AGS 1,1 Aero, AGS 221 Gel, 221 Tunn AGS 1,1 Aero, 221 Gel, 221 Tunn, 5SR, 5SR HAWK AGS 27 Gel, 27 Tunn	100-150/70-90/20. Ytan kan med fördel bearbetas med pensel. Vid ströklotter använd trasa eller mekanisk bearbetning och neutralisera ytan med vatten.
Plexiglas	Spray Tusch/Anilin Tectyl	AGS 560 AGS 560 AGS 560	50-100/70-90/20. OBS! Sprayklotter kräver längre verkningstid. Vid ströklotter använd trasa eller mekanisk bearbetning och neutralisera med vatten.
Puts	Spray Tusch/Anilin Tectyl	AGS 2+ Gel, 3+Gel, 33+ Gel, Power Blue AGS 5SR Gel, 5SR HAWK Gel, Power Blue AGS 25, 27 Gel	50-80/70-90/20. OBS! Var försiktig med trycket. " "
Sandsten	Spray Tusch/Anilin Tectyl	AGS 2+ Gel, 3+Gel, 33+ Gel, Power Blue AGS 5SR Gel, 5SR HAWK Gel, Power Blue AGS 25, 27 Gel	100-150/70-90/20. OBS! Var försiktig med trycket. " "
Tegel rött gult mexi	Spray Tusch/Anilin Tectyl	AGS 2+ Gel, 3+Gel, 33+ Gel, Power Blue AGS 5SR Gel, 5SR HAWK Gel, Power Blue AGS 25, 27 Gel	100-150/70-90/20 " "
Terazzo Travertin	Spray Tusch/Anilin Tectyl	AGS 2+ Gel, 3+Gel, 33+ Gel, Power Blue AGS 5SR Gel, 5SR HAWK Gel, Power Blue AGS 25, 27 Gel	100-150/70-90/20. OBS! Dessa ytor kan kräva tålmod. Uppprepningar kan erfordras. "
Trä obehandlat, målat	Spray Tusch/Anilin Tectyl	AGS 1,1 Aerosol, AGS 221 Gel, 221 Tunn AGS 1,1 Aerosol, AGS 221 Gel, 221 Tunn AGS 25, 27 Gel, 27 Tunn	50-100/70-90/20. Vid ströklotter använd trasa eller mekanisk bearbetning och neutralisera med vatten. Använd AGS 25 som primer vid obehandlat trä.
Tyg	Spray Tusch/Anilin Tectyl	AGS 5SR HAWK AGS 5SR HAWK AGS 27 Tunn	Använd klotterborttagare på trasa och badda in, låt verka, torka bort. Neutralisera med Speedy. "
Vägskyltar	Spray Tusch/Anilin Tectyl	AGS 1,1 Aero, AGS 221 Gel, 221 Tunn, 560 AGS 1,1 Aero, AGS 221 Tunn, 5 SR, 560 AGS 560	Spraya på Speedy för att skydda reflexverkan. Använd trasa eller mekanisk bearbetning och neutralisera med vatten. "

YTSKYDDSSMEDEL mot klotter, fukt, luftföroreningar

Yta	Produkt	Användning	Arbetsmetod
Hård & porös yta " " " " "	AGS 3500 AGS 3502 AGS 3506 AGS 3512 AGS 3514 AGS 3515	Fångar upp sprayklotter och har god motståndskraft mot tuschklotter " " " "	Diffusionsöppna produkter som "andas" ; Skaka eller rör om produkten ordentligt före användning. Klotterskydden kan läggas på med färgspruta eller lågtrycks-spruta. Skyddet läggs i 2-3 lager. OBS. Vänta tills första lagret är torrt, ca 1-3 timmar. Rinningar jämnas ut med pensel eller roller i direkt anslutning till påläggningen.
" kall yta	AGS 3502 ICE	" Ytans temperatur vid påläggning bör vara över -3°C. Livslängd mot klotter upp till minst 7 år. Skyddar även den behandlade ytan mot luftföroreningar, väderpåverkan och fukt.	AGS 3502 är godkänd enligt trafikverkets krav TRVAMA anläggning 09, och anläggning 10. AGS 3502 och BPS 7724, BPS 7726 är kombinationsgodkända enligt TRVAMA anläggning 09. AGS 3502 är ett s.k. "offerskydd", vilket innebär att efter utförd borttagning måste skyddet förnyas på nytt. Livslängd mot klotter upp till minst 7 år, men kan ökas upp till 10 år. Skyddar även den behandlade ytan mot luftföroreningar, väderpåverkan och fukt. AGS 3515 är ett 1-lagers skydd med låg smältpunkt. Idealiskt vid frekvent klottrande i gångtunnlar. Läs mer om klotterskydden och applicering i produktbladen.
Tät, hård yta	AGS 3550	Permanent klotterskydd för hård tät blank yta.	Tät produkt för tät yta; AGS 3550 är ett mycket effektivt 1-komponents permanent klotterskydd. Stoppas effektivt tusch och sprayklotter från att tränga in i ytan. AGS 3550 står emot även de flesta s.k. anilinfärgerna som visat sig vara svåra att avlägsna. AGS 3550 kan läggas på de flesta hårda ytor som ex. lackerad plåt (bussar, tåg, biljettmaskiner, postlådor) aluminium, galvad plåt och plast.