

## ES den avancerade Produkten bedömd i SundaHus Miljödata

Prestationskemikalie, färglösare och färglyftare. Artikel nr: 7636

- Förtjockad miljöanpassad färglösare-/lyftare, tar om du vill, lager efter lager.
- ES använder du inom- och utomhus på t.ex. puts, trä, sten, betong, metall. □ ES innehåller organiska lösningsmedel som både löser och lyfter de allra flesta färger, bl.a. akryl, alkyd, linolja, fenolhartser, polyvinylacetat, styren, uretan, aminer, cellulosalacker och epoxi. □ Inget högtrycksvatten på metallyta innan applicering. □ Helt torr yta, innan och under applicering samt verkningstid. □ Etsar ej "modernt" glas (gäller ej plexiglas). □ Appl. minst 2 ggr. beroende av temp. Ju kallare yta desto tjockare behov. □ Ev. tillsatt värme för snabbare verkan. □ Produkten är biologiskt nedbrytbar. □ Arbetstemp. +60°C - -5°C -, på metall ned till +3°C.

### Arbetsbeskrivning:

- Skydda känslig natur och objekt som inte ska behandlas. □ Vinterintäckning och värmare av fastighet gör att färglösning med ES kan ske vid kalla förhållanden. □ ESS-metoden på plåttak, betong, puts, tegel el. liknande. □ **BEHANDLING YTA:** Planera jobbet för god ekonomi, notera temperatur och tid.
- Applicera, spruta koncentrerad ES på orörd torr yta med högtrycksspruta min. 200 bar för större ytor, alt. pensel som används som spackelspade. På mindre detaljer kan pensel/spackel eller trasa användas. Större detaljer läggs i bad (ES tunn). Verkningstid: 15 minuter till 48 timmar, den ökar med lägre temperatur, och vice versa.
- Kontrollerad färglösning, lager efter lager av olika typer av färger. Intorkning hindras genom inplastning. Försiktighet ska vidtas om ytan inunder är linoleum, vinyl, pvc eller annan plastyta.

**ES-metoden** på trä, stukatur etc. 1) Applicera på morgonen med bred spackel, vid stående yta, nedifrån och upp ett "normalt" lager som fästskikt, 0,1-0,2 l/kvm/lager av ES. 2) Vänta 10-20 minuter applicera igen, nu med elastisk spackel så mycket att det vill rinna. Använd spackelspaden som murarslev utanpå. Flödigt och jämntjockt utanpå den första beläggningen, 0,4-0,5 l/kvm//lager. Tryck inte in. 3) Om behov, applicera igen efter 5 timmar, utanpå de första lagren. 4) Om behov, pga kyla, igen efter 2-3 dagar.

**Inplastning, ES-metoden:**  
Alltid utanpå för bättre vätning, som väderskydd och mot ev. odör, (gäller ej yttertak), fäst tunn, statiskt laddad plastfolie 3M, Scotch blue Painters Tape, 2090FRS-M eller L, eller Tesa Easy Cover Premium, Stokvis 55033 el. 270020 el. likvärdig. Använd gärna tapetborste skonsamt utanpå folien. Undvik luftblåsor, och låt folien fästa statiskt på färgborttagaren. Hantera folien försiktigt. Tryck inte in plasten med handen! Ta hål på stora bubblor med nål. "Silvertejp" längst upp mot regn, utanpå den befintliga tejpjen. ES torkar in vid alltför het yta, t.ex. på plåttak över helg, undvik. Undvik.

Tänk på: extra skydd för dagg och regn? lättpresenning? Vintertäckning!

#### Verkningstid:

Tillsatt värme för att uppnå snabbare resultat.

#### Efter verkningstid:

Skrapan, anpassad till underlaget, t.ex. stålborste, plastkniv, nagelborste, klückskrapa, till ergonomisk skrapa eller gummiraka på metall.

Trä: Skölj efteråt med varmt vatten ur slang eller i grov svamp, borste el. liknande. Inga roterande vattenstrålar mot träfibrer, om behov, rugga upp ytan, använd rätt slippapper på rätt sätt. Borsta bort rester noggrant. Intorkat i trä = ok.

#### Åtgång:

0,5-0,7 l/kvm och lager, beroende av temperatur och färgtjocklek.

#### Tekniska data:

- Viskös gulaktig vätska
- Levereras i 0,25 liters behållare, 1 liters burk, 5, 10 och 25 liters plastdunkar.
- Specifik vikt 0,99 kg/liter.
- Svag lukt, varierar dock lite med olika parti i ingredienserna
- Flampunkt ca 90°C
- Innehåller: n-Butylpyrrolidone m.m

#### Förvaring:

Förvaras i slutet originalkärl i rumstemperatur.

Hållbarhet, ca 24 mån. i oöppnad förpackning.

#### Skyddsutrustning:

Använd alltid tätsittande ögonskydd och anpassade CE-märkta kemikalieskyddshandskar,

se SDB. Skyddskläder efter behov.


**Rökare ombeds vara extra försiktiga**, stor fara vid borttagning av färg innehållande bly. Om du måste röka, tvätta händerna innan.

Tillse god ventilation vid färgborttagning i trångt utrymme. Risk för allvarliga ögonskador. Produkten är inte klassad som farligt gods.

förvaras frostfritt, mörkt och svalt.

Märkning: Hälsoskadlig, farligt vid förtäring.

**Miljöaspekter:** Kontrollera med lokala myndigheter vilka lokala regler som gäller, men avled alltid ht-vatten från dagvattenbrunnar. Ta hand om den gamla färgen på

miljöriktigt sätt  när den är inkapslad i den förtjockade massan med färglösaren. Tips: Stängda soppåsar och hämtning till avfallsanläggning.

<http://takcare.se/miljon/filter-till-dagvattenbrunn/>



Tänk på vad du tar bort, miljön och, dricksvattnet!

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, Varför takcare inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.

**takcare**

Vipvägen 7 | SE-746 33 Bålsta, SWEDEN | Phone: +46 707880320 | [info@takcare.se](mailto:info@takcare.se)

| [www.takcare.se](http://www.takcare.se) | [www.shop.takcare.se](http://www.shop.takcare.se) |