

PRODUKTINFORMATION

ES 1, den som lyfter ute, 1,5 -12 tim.



Prestationskemikalie för utomhusbruk Artikel nr: 7638, lyfter färgen intakt.

Undvik starkt solsken. Låt den verka 12 timmar över natten och färglyftaren lyfter 3-4 lager av olika typer av färger. 3 timmar= 2 lager.

Förtjockad miljöanpassad, användarvänlig färglyftare. Är speciellt anpassad för att samtidigt lyfta topplack och primer av plast- och dispersionsfärger (plastisol), men lyfter även plastfärg från putsfasad. ES 1 bryter alltså vidhäftningen mellan den solida ytan och grundfärgen varvid även toppfärgen lyfts.

ES 1 lyfter bl.a. Alkyd, Akryl, Amin, Cellulosalack, Fenolharts, PVA, PVC, Styren, Uretan, från metall, betong, trä, gips, tegel, puts. Produkten är biologiskt nedbrytbar. Används som koncentrat på torr yta. Etsar ej "modernt" glas (gäller ej polymetylmetakrylat / plexiglas) Verknings tid från 1,5 tim. vid 40°C på ytan / min 3 tim vid 20°C / 7 tim vid 10°C. Arbetstemp. +40°C till - 5°C (på metall till + 3°C). ES 1 klarar -10°C utan att förstöras

Inget penetrerande högtrycksvatten på metallytan innan applicering av färglyftaren.

Innan applicering; På plåttak för bättre inträngning och minimering av färgrester, skrapa på färgen, längs falsens rygg och skär försiktigt direkt under dubbelfalsen. Normalt "kokar" inte produkten, varför du inte ser verkan, testa med vass spets efter 2, 4 och 6 timmar. Gör tidstest inför jobbet på tjockaste färgskiktet i norrläge. Notera temperatur och tid. Viktigt; appliceringen ska vara flödig och jämn.

Vid kyla, om behov använd statiskt laddad plastfolie som förbättrar vätning.

Arbetsbeskrivning för tak (se separat anvisning på hemsidan)

Fasad: Fästyta och arbetsyta, stöppla ES 1 med långhårig roller el likn. så mycket att det vill rinna. Inplastning. Verknings tid 1-12 tim och avslutas med skjuvning via ES-metoden eller ESS-metoden om ok för bl.a. yta.

Fasad: Inplastning enligt ES-metoden

Helst högtryckssprutning, alt. långhårig roller el.

lykn. alt. pensel som spackelspade. Lämna alltid

ymnigt, min. 1,5 ggr. x det som ska bort.

Självhäftande plastfolie (se sep.info) utanpå. Låt verka tills färgen lyfter från ytan. Undvik intorkning.

Efter verknings tid:

Före ommålning: Rugga lätt ytan, mekaniskt, eller applicera t.ex. BPS7100, pH ca 14, skölj med vattenslang och låt torka.

Åtgång: 0,2 - 0,7 liter medel till 1 kvm/ lager,

beroende av temperatur och färgtjocklek. Kalkylera med 0,5, eller rådfråga oss.

Inget penetrerande högtrycksvatten på metallytan innan applicering av färglyftaren.

Tekniska data:

- Viskös vitaktig vätska
- Levereras i 1 liters burk, 5, 10 och 25 liters plastdunkar.
- Specifik vikt 1.04 kg/liter.
- Svag doft
- Flampunkt ca 100°C
- Innehåller: Benzylalkohol, ytaktiva tensider, förtjockare

Förvaring

Förvaras i slutet originalkärl i rumstemperatur <25°C.

Hållbarhet

Minst 24 månader i öppnad förpackning.

Klassas EJ som farligt gods vid landsväg-järnvägstransporter.

Skyddsutrustning:

Använd alltid tätsittande ögonskydd och anpassade CEMärkta kemikalieskyddshandskar, se

SDB. Skyddskläder efter behov. Rökare ombeds vara extra

försiktiga, stor fara vid borttagning av färg innehållande bly. Om du måste röka, tvätta händerna innan.

Miljöaspekter:

www.alsglobal.se/

Arbetsmiljöverkets föreskrift om bly 1992:17 med dess

ändringar. Se till att analysera färg som är tillverkad innan

1970. Ev. ska då

www.arbetsmiljoforum.se/

läkarundersökning utföras varvid man kontrollerar halten bly (Pb) i blodet.

Destruktion eller farligt avfall till miljöstation? Praktiskt, skicka färgflaga till analys som utförs av godkänt företag, t.ex.

www.alsglobal.se/

I övrigt, förslutna soppåsar och hämtning till avfallsanläggning.

Kontrollera också med lokala myndigheter vilka lokala regler som gäller, men avled alltid tvatten från dagvattenbrunnar.



Märkning:

Hälsoskadlig, farligt vid förtäring. Tills se god ventilation vid färgborttagning i trångt utrymme.

Risk för allvarliga ögonskador. Tänk på vad du tar bort, miljön och, dricksvattnet! Kapsla in den gamla ev. farliga färgen i ES 1 fvb. avfallshandtering.

<http://takcare.se/pdf/>

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande,

Varför takcare inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.

takcare

SE-746 33 Bälsta, SWEDEN | Phone: +46 707880320 | info@takcare.se

| www.takcare.se | www.shop.takcare.se |