

Granit, tegel, etc. surt medel för hårt nedsmutsad yta, 7300.

Prestationskemikalie



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata

Artikel nr: 7300

7300 används för rengöring av mycket hårt nedsmutsade fasader. För utomhusbruk.

Användningsråden

7300 är ett surt fasadreningsmedel för rengöring av hårt nedsmutsade fasadytor som;

- . Granit
- . Gnejs
- . Betong
- . Tegel
- . Terrakotta

Gör så här

Täck noga fönster. Förvattna ytan med kallt vatten; applicera 7300 med lågtrycksspruta. Låt verka ca 5-30 minuter. Se till att ytan är fuktig under verkningstiden. Spola av med anpassat hetvatten högtryck efter fasadens tålighet, (50-200 bar / 20 minutliter, max 50°C). Skölj med mycket vatten för att undvika syrearter. Upprepa vid behov. OBS! 7300 etsar glas, kakel, emalj, klinker, m.m.

Dosering

7300 kan användas koncentrerat på hårt nedsmutsade ytor, men kan även spädas med vatten enligt nedan;

- . Granit 1:2
- . Gnejs 1:2
- . Betong 1:2
- . Tegel 1:3
- . Terrakotta 1:6

Åtgång

Ca 0,2- 0,3 liter/ kvm.

Teknisk data

- . Transparent vätska med skarp lukt.
- . Levereras i 10 och 25 liters plastdunk.
- . Specifik vikt 1,12 kg/ liter.
- . pH ca 0,1.
- . Innehåller ammoniumbifluorid, saltsyra, tridecylalkoholetoxilat.

Förvaring

Förvarar frostfritt väl tillsluten.

Hållbarhet

24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsutrustning

Använd skyddskläder, skyddshandskar och skyddsglasögon.

Märkning: Fara



Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Farligt gods enligt ADR

UN nr 3264, FRÄTANDE SUR OORGANISK VÄTSKA,
N.O.S.
PG: //

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, Varför takcare inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.

takcare

SE-746 33 Bälsta, SWEDEN | Phone: +46 707880320 | info@takcare.se

| www.takcare.se | www.shop.takcare.se |