

PEGANOX®

Rostskyddande färg baserad på vattendispergerad akrylharts.

ANVÄNDNINGS- OMRÅDE	Korrosionsskydd av ferritiska och icke-ferritiska metaller.	
EGENSKAPER	UV-beständig, god utflytning, elastisk (200%), utmärkt korrosionsbeständighet, utgör ett komplett system – grund- och toppfärg, god vattenbeständighet.	
TEKNISK DATA	Bindemedel:	Plastifierad styren-akryl-harts
	Ytfinish:	Satinmatt
	Glans (60°):	ca 20
	Kulör:	Engelskt röd, nr 10; grågrön, nr 20; beige-grå, nr 30; vit, nr 40; Svart, nr 50; Brun, nr A66; kiselgrå, RAL 7032; Gråvit, RAL 9002; mossgrön, RAL 6005; resedagrön, RAL 6011; blå, nr A930
	Torrhalt (ASTM, D1644/a):	ca 48(volym)% (beige-grå) ca 58(vikt)% (beige-grå)
	Densitet (ASTM, D1475, 20°C):	ca 1,2 g/cm ³
	VOC-halt:	max 25 gr/l
	Materialåtgång:	2 skikt á min 200gr/m ² (5m ² /kg)
	Filmjocklek:	vått: ca 165µm (200gr/m ²) torrt: ca 80µm (200gr/m ²)
	Torktider (vid 20°C och 60% relativ luftfuktighet):	dammtorr: ca 1 timma regnbäständig: ca 2 timmar övermålningsbar: min 6 timmar fullt uthärdad: ca 2 dagar
	Flampunkt (DIN53213):	Ej brandfarlig
	Övrigt:	Övermålningsbar med Coating PRT, högblanka alkydlacker, högblanka/satinmatt akryldispersionsfärg. Kan även övermålas med Pegagraff Hydro.

Sid 1 av 2

Dessa instruktioner ges som information. Då varken tillverkare eller leverantör kan kontrollera handhavande och användning av produkterna kan han ej heller acceptera något ansvar för detta. Detta tekniska produktblad ersätter alla tidigare utgåvor. Kontakta leverantören för ytterligare information.

takcare

SE-746 33 Bälsta, SWEDEN | Phone: +46 707880320 | info@takcare.se

| www.takcare.se | www.shop.takcare.se |

PRODUKTINFORMATION

ANVISNINGAR FÖR BRUK	Appliceringsvillkor:	temperatur mellan 8 och 55°C relativ luftfuktighet: max 80%
	Spädning:	vatten
	Rengöring av verktyg:	vatten
	Luftlös högtryckssprutning:	munstycke 11-13, tryck 220 bar förtunnad med max 3% vatten
	Konventionell sprutning:	applicera oförtunnad
	Pensel/roller:	applicera oförtunnad
	Speciella noteringar:	Vid inomhusbruk: sörg för god ventilation. Vid arbetsstopp: sänk helt ned penslar eller munstycke i vatten, töm och rengör slangar. På icke-ferritiska metaller använd GALVAPRIM eller PEGALINK som vidhäftningsgrund.
YTFÖRBEHANDLING	Tillämpa generell avrostning, d v s lägst Sa2 (blästring), St2 (skrapa, stålborste) eller vattenburen högtrycksrengöring (min 600bar). Avdamma ytan väl efter blästring.	
ÖVRIG INFORMATION	Transportkod:	ADR-klassning: - UN-kod: -
	Förpackning:	1 – 5 kg
	Lagringsduglighet:	Minst 24 månader, i obruten originalförpackning, förvarad på en sval, torr och frostfri plats.
	Varuinformationsblad:	erhålls mot förfrågan

Sid 2 av 2

Dessa instruktioner ges som information. Då varken tillverkare eller leverantör kan kontrollera handhavande och användning av produkterna kan han ej heller acceptera något ansvar för detta. Detta tekniska produktblad ersätter alla tidigare utgåvor. Kontakta leverantören för ytterligare information.

takcareSE-746 33 Bälsta, SWEDEN | Phone: +46 707880320 | info@takcare.se| www.takcare.se | www.shop.takcare.se |