

Medel för kulturminnesvård, underhåll av fastigheter, inne och ute
Godkända, miljöanpassade och användarvänliga produkter.
Ytor som är lämpliga för hetvattentvätt.



ES-metoden med hetvattenflatstråle därefter.

1. Skonsam upplösning 20 minuter-12 timmar, med



och färglösare / färglyftare ES+ alt. ES1 på

a. Porösa ytor:

Betong, tegel, granit, marmor, kalksten, sandsten, skiffer, och ytor målade med oorganisk färg.

b. Hårda ytor:

Metall, kakel, glaserat tegel samt vissa plaster



Hetvattentvätt 100-300 bar (anpassa tryck efter underlag) och 90°C.

2. Den upplösta färgen lyfts upp / skjuvas bort, med flatstråle, metodiskt, nedifrån och upp mot färgen, 30-45 grader. Alltid från rengjord yta mot den upplösta färgen. Munstyckets spridningsvinkel bör vara 15°-25° och flödet ca. 20 liter/ minut.

3. Slutavsköljning uppifrån och ned.

= RENGÖRINGSGRAD 1.

Allt miljöanpassat och användarvänligt.

Miljöaspekter:

Kontrollera med lokala myndigheter vilka regler som gäller. Skydda känslig natur och

dagvattenbrunnar. Lättpresenning som skydd? www.denios.se.



takcare

Vipvägen 7 | SE-746 33 Bålsta, SWEDEN | Phone: +46 707880320 | info@takcare.se
| www.takcare.se | <http://shop.takcare.se> | www.takcare.com |