



Miljö- och hälsoanpassade medel för klotterborttagning och skyddning av ytor.  
Bearbetning av resp. yta med medel enl. nedan

## KLOTTERBORTTAGNINGSMEDEL SOM SKA BEARBETAS IN I YTAN

1 av 3

Bearbeta ytan med pensel.

Skjuva sedan av med hetvattenhögtryck flatstråle

ht = bar/temp\*C/flöde liter/minut

Yta	Klotter	Produkt	
<b>Aluminium, eloxerat, obehan</b>	Spray	ES +, 221 Gel	
	Tusch/Anilin	221 Tunn, 5SR, 5SR HAWK	ca. 100 bar, hetvatten flatstråle, ca. 70-90°C, 20 liter/minut
	Tectyl	27 Gel, 27 Tunn	Vid skuggor, använd surt medel, inte alkaliskt medel.
<b>Asfalt</b>	Spray	ES +	100-200/70-90/20
	Tusch/Anilin	ES +	"
	Tectyl	25, Gel 27	100-200/70-90/20, arbeta snabbt.
<b>Betong</b>	Spray	ES +, AGS 33+GeL, Power Blue	100-150/70-90/20
	Tusch/Anilin	5SR Gel, 5SR HAWK Gel	"
	Tectyl	25, 27 Gel	"
<b>Glas</b>	Spray	221 Gel	100/70-90/20, bearbeta ytan med pensel,
	Tusch/Anilin	221 Tunn	vid ströklotter, använd trasa och torka bort klotret,
	Tectyl	27 Tunn	neutralisera med Glastvätt.
<b>Granit, obehandlad</b>	Spray	ES +, AGS 33+GeL, Power Blue	150-200/70-90/20
	Tusch/Anilin	5SR Gel, 5SR HAWK Gel	"
	Tectyl	25, 27 Gel	"
<b>Granit, polerad</b>	Spray	ES +, AGS 33+GEL,	100-150/70-90/20, bearbeta ytan med pensel,
	Tusch/Anilin	5SR, 5SR Gel, 5SR HAWK, HAWK GEL	vid ströklotter, använd trasa och torka bort klotret,
	Tectyl	27 Gel, 27 Tunn	neutralisera med vatten.
<b>Gummi</b>	Spray	221 Tunn, 560	Utomhus: 100/70-90/20. Inomhus: Använd trasa eller
	Tusch/Anilin	221 Tunn, 560	mekanisk bearbetning, skölj med vatten.
	Tectyl	27 Gel, 27 Tunn	"
<b>Hård plast</b>	Spray	221 Gel	100/70-90/20. Vid ströklotter använd trasa eller mekanisk
	Tusch/Anilin	5SR, 5SR Gel, 5SR HAWK, HAWK GEL	beasbetning, neutralisera med vatten.
	Tectyl	Gel, 27 Tunn	"

**takcare**

SE-746 33 Bålsta, SWEDEN | Phone, mobile: +46 707880320 | [info@takcare.se](mailto:info@takcare.se)

| [www.takcare.se](http://www.takcare.se) |

'2 av 3 Yta			
Kalksten	Spray	ES +, AGS 33+Gel, Power Blue	100/70-90/20. <b>Aktsam</b> hantering av ht pistol för att ej skada
Kalksten	Tusch/Anilin	5SR Gel, 5SR HAWK Gel	yta.
"	Tectyl	AGS 25, 27 Gel	"
Marmor, obehandlad	Spray	ES +, AGS 33+Gel, Power Blue	100-150/70-90/20
"	Tusch/Anilin	5SR Gel, 5SR HAWK Gel	"
"	Tectyl	25, 27 Gel	"
Marmor, polerad	Spray	ES +, AGS 33+Gel,	100-150/70-90/20, bearbeta ytan med pensel,
"	Tusch/Anilin	5SR, 5SR Gel, 5SR HAWK, HAWK GEL	vid ströklotter, använd trasa eller mekanisk bearbetning
"	Tectyl	27 Gel, 27 Tunn	neutralisera med vatten.
Målade fasadytor	Spray	ES +, 221 Gel	100-150/70-90/20. Bearbeta ytan med pensel. Kort
"	Tusch/Anilin	5SR, 5 SR Gel	verkningstid.
"	Tectyl	27 Gel, 27 Tunn	"
Målade hårda ytor av industri kvalitet	Spray	221 Gel, 221 Tunn	100-150/70-90/20. Ytan kan med fördel bearbetas med
"	Tusch/Anilin	221 Gel, 221 Tunn, 5SR, 5SR HAWK	pensel. Vid ströklotter använd trasa eller mekanisk
"	Tectyl	27 Gel, 27 Tunn	bearbetning och neutralisera ytan med vatten.
Plexiglas	Spray	560	50-100/70-90/20. OBS! Sprayklotter kräver längre
"	Tusch/Anilin	560	verkningstid. Vid ströklotter använd trasa eller mekanisk
"	Tectyl	560	bearbetning och neutralisera med vatten.
Puts	Spray	ES +, AGS 33+Gel, Power Blue	<b>50-80/70-90/20. OBS! Var försiktig med trycket.</b>
"	Tusch/Anilin	5SR Gel, 5SR HAWK Gel, Power Blue	"
"	Tectyl	25, 27 Gel	"
Sandsten	Spray	ES +, AGS 33+Gel, Power Blue	<b>100-150/70-90/20. OBS! Var försiktig med trycket.</b>
"	Tusch/Anilin	5SR Gel, 5SR HAWK Gel, Power Blue	"
"	Tectyl	25, 27 Gel	"
Tegel rött,gult, mexi	Spray	ES +, AGS 33+Gel, Power Blue	100-150/70-90/20
"	Tusch/Anilin	5SR Gel, 5SR HAWK Gel, Power Blue	"
"	Tectyl	25, 27 Gel	"
Terazzo, Travertin	Spray	ES +, AGS 33+Gel, Power Blue	100-150/70-90/20. OBS! Dessa ytor kan kräva tålmod.
"	Tusch/Anilin	5SR Gel, 5SR HAWK Gel, Power Blue	<b>Uppprepningar</b> kan erfordras.
"	Tectyl	25, 27 Gel	"
Trä, obehandlat, målat	Spray	221 Gel, 221 Tunn	<b>50-100/70-90/20.</b> Vid ströklotter använd trasa eller mekanisk
"	Tusch/Anilin	221 Gel, 221 Tunn	bearbetning och neutralisera med vatten. Använd AGS 25
"	Tectyl	25, 27 Gel, 27 Tunn	som primer vid obehandlat trä.
Tyg	Spray	5SR HAWK	Använd klotterborttagare på trasa och badda in, låt verka,
"	Tusch/Anilin	5SR HAWK	torka bort. Neutralisera med Speedy.
"	Tectyl	27 Tunn	"
Vägskyltar	Spray	221 Gel, 221 Tunn, 560	Spraya på Speedy för att skydda reflexverkan. Använd trasa
"	Tusch/Anilin	221 Tunn, 5 SR, 560	eller mekanisk bearbetning och neutralisera med vatten.
"	Tectyl	560	"

**YTSKYDDSSMEDEL mot klotter, fukt, luftföroreningar**

3 av 3

Yta	Produkt	Användning	Arbetsmetod
<b>Hård &amp; porös yta</b>	AGS 3500 <b>AGS 3502</b>	Fångar upp sprayklotter och har god motståndskraft mot tuschklotter	Diffusionsöppna produkter som "andas" ; Skaka eller rör om produkten ordentligt före användning. Klotterskydden kan läggas på med färgspruta eller lågtrycks-spruta. Skyddet läggs i 2-3 lager. OBS. Vänta tills första lagret är torrt, ca 1-3 timmar. Rinningar jämnas ut med pensel eller roller i direkt anslutning till påläggningen.
"	AGS 3506	"	
"	AGS 3512	"	
"	AGS 3514	"	
"	<b>AGS 3515</b>	"	
" kall yta	<b>AGS 3502 ICE</b>	" Ytans temperatur vid påläggning bör vara över -3°C. Livslängd mot klotter upp till minst 7 år. Skyddar även den behandlade ytan mot luftföroreningar, väderpåverkan och fukt.	<b>AGS 3502 är godkänd enligt trafikverkets krav TRVAMA anläggning 09, och anläggning 10.</b> AGS 3502 och BPS 7724, BPS 7726 är kombinationsgodkända enligt TRVAMA anläggning 09. AGS 3502 är ett s.k. "offerskydd", vilket innebär att efter utförd borttagning måste skyddet förnyas på nytt. <b>Livslängd mot klotter upp till minst 7 år, men kan ökas upp till 10 år. Skyddar även den behandlade ytan mot luftföroreningar, väderpåverkan och fukt.</b> AGS 3515 är ett 1-lagers skydd med låg smältpunkt. Idealiskt vid frekvent klottrande i gångtunnlar. Läs mer om klotterskydden och applicering i produktbladen.
<b>Tät, hård yta</b>	<b>AGS 3550</b>	Permanent klotterskydd för hård tät blank yta.	Tät produkt för tät yta; AGS 3550 är ett mycket effektivt <b>1-komponents permanent</b> klotterskydd. Stoppas effektivt tusch och sprayklotter från att tränga in i ytan. AGS 3550 står emot även de flesta s.k. anilinfärgerna som visat sig vara svåra att avlägsna. AGS 3550 kan läggas på de flesta hårda ytor som ex. lackerad plåt ( bussar, tåg, biljettmaskiner, postlådor) aluminium, galvad plåt och plast.