

År 2003: Test med färgborttagare ES, ES + och ES 1: Verkningsstid

Temp: 20°C, inomhus.

Avfärgning vit linoljefärg lagd 1990 på träkonsol:

ES	ganska fuktig träyta börjar koka efter 10 !	10 – 20 min
ES +		15 – 40 min
ES 1		40 min --

Resultat: Alla de testade färgborttagarna avfärgar vid enkel okulärtest ned till trärent.

Efter verkningsstid uppfattas träytan under ES som fuktigast och ES+ som torrast.

Färgborttagning på trä med ES + av ett lager linoljefärg.

Kalkylerad

avverkningskapacitet med stora marginaler och ES +

Påläggning, skrapning och sköljning efteråt av ytan med svamp el. liknande

= 4-5 kvm / timme

ES suveränt bra, verkan efter max 1 tim !!

Ska göra om tre veckor:

400m2 innertak i kyrka. Under upp.

Plastfärg sedan oljefärg inunder.

ES tog bort båda lagren intill träet, och hängde kvar tillräckligt länge.