


ES 1, färglyftaren ute för intakt färg, 1,5 - minst 12 tim.P1.



Prestationskemikalie för utomhusbruk Artikel nr: 7638, lyfter färgen intakt i skinn.

ES 1 är en förtjockad miljöanpassad, användarvänlig färglyftare som lyfter färgen intakt, som skinn. ES 1 är speciellt anpassad för Plastisol på plåttak, ES 1 bryter alltså vidhäftningen mellan den solida metallytan och grundfärgen varvid även toppfärgen lyfts. Undvik starkt solsken, applicera på morgonen och ta efter lunch, eller applicera på kvällen och ta på morgonen.

ES 1 lyfter även plastfärg från putsfasad. ES 1 kan lyfta bl.a. Alkyd, Akryl, Amin, Cellulosalack, Fenolharts, PVA, PVC, Styren, Uretan, från metall, betong, trä, gips, tegel, puts. Täck in ytor som inte skall avfärgas, täck vegetation, spärra av arbetsområdet. Låt den verka 3 timmar = 2 lager, eller minst 12 timmar över natten och färglyftaren kan lyfta 3-4 lager av olika akryler och alkyder.

Produkten är biologiskt nedbrytbar. Används som koncentrat på torr yta. Etsar ej "modernt" glas (gäller ej polymetylmetakrylat / plexiglas). Arbetstemp. +40°C till -5°C (på metall till +3°C). Verkningsstid från 1,5 tim. vid 40°C på ytan /min 3 tim vid 20°C / 7 tim vid 10°C. ES 1 klarar -10°C utan att förstöras

Inget penetrerande högtrycksvatten på metallytan innan applicering av färglyftaren.

Innan applicering; På plåttak för bättre inträngning och minimering av färgrester, skrapa på färgen, längs falsens rygg och skär försiktigt direkt under dubbelfalsen. Normalt "kokar" inte produkten, varför du inte ser verkan, testa med vass spets efter 2, 4 och 6 timmar. Gör tidstest inför jobbet på tjockaste färgskiktet i norrläge. Notera temperatur och tid. Viktigt; appliceringen ska vara flödigt och jämn.

Vid kyla, om behov använd statiskt laddad plastfolie som förbättrar vätning.

Arbetsbeskrivning för tak (se separat anvisning på hemsidan)

Fasad: Fästyta och arbetsyta, stöppla ES 1 med långhårig roller el likn. så mycket att det vill rinna. Inplastning. Verkningsstid 1-12 tim och avslutas med skjuvning via ES-metoden eller ESS-metoden om ok för bl.a. yta.

Fasad: Inplastning enligt ES-metoden

Helst högtryckssprutning, alt. långhårig roller el.

likn. alt. pensel som spackelspade. Lämna alltid

ymnigt, min. 1,5 ggr. x det som ska bort.

Självhäftande plastfolie (se sep.info) utanpå. Låt

verka tills färgen lyfter från ytan. Undvik intorkning.

Efter verkningsstid:

Före ommålning: Rugga lätt ytan, mekaniskt, eller

applicera t.ex. BPS7100, pH ca14, skölj med

vattenslang och låt torka.

Åtgång: 0,2 - 0,7 liter medel till 1 kvm/ lager,

beroende av temperatur och färgtjocklek. Kalkylera

med 0,5, eller rådfråga oss.

Förvaring

Förvaras i slutet originalkärl i rumstemperatur <25°C.

Hållbarhet

Minst 24 månader i öppnad förpackning.

Klassas EJ som farligt gods vid landsväg-järnvägstransporter.

Skyddsutrustning:

Använd alltid tätsittande

ögonskydd och anpassade

CEmärkta

kemikalieskyddshandskar, se

SDB. Ögonusch lättillgängligt i

operatörens ficka. Skyddskläder

efter behov.

Rökare ombeds vara extra

försiktiga, stor fara vid

borttagning av färg innehållande

bly. Om du måste röka, tvätta händerna innan.

Miljön: Täck in ytor som inte skall undergå färgborttagning, täck känslig vegetation, spärra av arbetsområdet. Filtrera i sandbädd och avled från dagvattenbrunnar. Den gamla färgen som är inkapslad med ES produkten, insamlas i tjocka sopsäckar t.ex av tjockt papper med plast på insidan och lyfts ned.

www.alsglobal.se/

www.arbetsmiljoforum.se/

I övrigt, förslutna soppåsar och

hämtning till avfallsanläggning.

Kontrollera också med lokala

myndigheter vilka lokala regler

Tekniska data:

- Viskös vitaktigt vätska
- Levereras i 1 liters burk, 5, 10 och 25 liters plastdunkar.
- Specifik vikt 1.04 kg/liter.
- Svag doft
- Flampunkt ca 100°C
- Innehåller: Benzylalkohol, ytaktiva tensider, förtjockare

som gäller, men som regel, filtrera ht-vattnet i sandbädd/ avled ht-vatten från dagvattenbrunnar.

Märkning:

Hälsokadlig, farligt vid nära inandning och förtäring.



Tänk på vad du tar bort, miljön och, dricksvattnet! Kapsla in den gamla ev. farliga färgen med ES 1 fvb. avfallshantering. <https://takcare.se/pdf/>

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande,

Varför takcare inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.

takcare.se

SE-746 33 Bålsta, SWEDEN | Phone: +46 707880320 | info@takcare.se

| www.takcare.se | www.shop.takcare.se |