

Utveckling, vår erfarenhet av ES, ES + och ES 1 under de första 10 åren.

År 2003: Test med färgborttagare ES, ES + och ES 1: Verkningsstid

Temp: 20°C, inomhus.

Avfärgning vit linoljefärg lagd 1990 på träkonsol:

ES	ganska fuktig träyta börjar koka efter 10 !	10 – 20 min
ES +		15 – 40 min
ES 1		40 min --

Resultat: Alla de testade färgborttagarna avfärgar vid enkel okulärtest ned till trärent.

Efter verkningsstid uppfattas träytan under ES som fuktigast och ES+ som torrast.

År 2007: Färgborttagning på trä med ES.

ES suveränt bra, verkan efter max 1 tim !!

Ska göra om tre veckor:

400m² innertak i kyrka. Under upp.

Plastfärg sedan oljefärg inunder.

ES tog bort båda lagren intill träet, och hängde kvar tillräckligt länge.

År 2013: Färgborttagning på trä med ES av ett_lager linoljefärg.

.

Efer 10 år vågar vi oss på att uppge kalkylerad avverkningskapacitet

Kalkylerad avverkningskapacitet med stora marginaler och ES

Påläggning, skrapning och sköljning efteråt av ytan med svamp el. liknande

= 4-5 kvm / timme

År 2015: ES 2 tillkommer i sortimentet för stående ytor.