

ES +, färglyftaren den snabba för t.ex. färgspill och klotter, inne och ute, 20 min. - 4 tim, P1.



Produkten bedömd i SundaHus Miljödata



Prestationskemikalie färglösare Artikel nr: 7637.

ES_plus kan lösa Polyuretan och spillfärg, tex. klotter på t.ex. natursten. Alltså Uretan, Alkyd, Akryl, Fenolharts, Polyvinylacetat, Styren, Amin och Cellulosalack m.fl.. Produkten är biologiskt nedbrytbar. Etsar ej "modernt" glas (gäller ej polymetylmetakrylat / plexiglas) Täck in ytor som inte skall undergå färgborttagning, täck känslig vegetation, spärra av arbetsområdet. Förtjockad miljöanpassad, användarvänlig färglyftare. Inget penetrerande högtrycksvatten på metallyta innan applicering av ES_plus. Koncentrerad ES + kan lösa organisk färg på torr yta. PVC och Pvf2 är exempel på färger på plåttak men ES plus löser naturligtvis även plastfärg på putsfasad. Ju kallare desto längre verkningstid. Arbetstemp. +60°C (i kar) norm. +40°C - - 5°C -, på metall ned till + 3°C.

Arbetsbeskrivning (se även vår separata info, olika områden inom Byggnadsvård.)

Innan applicering; På **plåttak** för bättre inträngning och minimering av färgrester, skrapa på färgen, längs falsens rygg och skär försiktigt direkt under dubbelfalsen. Utsprutning med **ESS-metoden** på plåttak, betong, tegel etc. med högtrycksfärgspruta, 200-230 bar, munstycke, Id: 17-21 tusendels mm. Spridn.vinkel: 50-60*. ES + Kan skada vissa plastdetaljer och lösa upp gummipackningar, t.ex. Viton. Rekommenderat material i pumpens packningar är EPDM eller naturgummi om inte temperaturen är för hög. Optimalt om stående yta, Spruta ut flödig på morgonen, lyft färgen efter lunch. Alt. **ES-metoden** på stående yta med Ullon roller i två steg. Verkningstid 20 minuter - 4 timmar.

Fasad: Inplastning enligt **ES-metoden** i två steg.

Lämna alltid ymnigt, min. 1,5 ggr. x det som ska bort. Låt verka tills färgen lyfter från ytan.

Dubbelfalsat plåttak: Spola först stilla NÄRA, 2 cm, ovanpå falsen, ta håll med het flatstråle. Lugnt och metodiskt, ej viftningar. Vattnet lyfter upp färgen ! Framåt på falsen LÅNGSAMT!

Enkelfalsat plåttak: Som ovan, men skjuvning via skrapning.

Intorkning undviks. Om intorkning, upplöses då genom ytterligare applicering ovanpå.

Efter verkningstid:

Före ommålning på plåttak: Rugga lätt ytan, mekaniskt, eller med t.ex. BPS7100, pH ca 14, skölj med vattenslang och låt torka.

Åtgång: 0,2 - 0,7 liter medel till 1 kvm/ lager, beroende av temperatur och färgtjocklek. Kalkylera positivt med 0,6. Rådfråga oss.

Tekniska data:

- Viskös gulaktig vätska
- Levereras i 0,25 liters behållare, 1liters burk, 5, 10 och 25 liters plastdunkar.
- Specifik vikt 1.07 kg/liter.
- Svag lösningsmedelsdoft
- Flampunkt > 90°C
- Innehåller: Dimetylglutarat, m.m. ytaktiva tensider, förtjockare

Förvaring: Förvaras frostfritt, mörkt och svalt i slutet originalkärl.

Hållbarhet

Ca 24 mån. i öppnad förpackning. Klassas EJ som farligt gods vid landsväg-järnvägstransporter.

Skyddsutrustning:

- 1) Använd alltid tätsittande ögonskydd.
 - 2) Anpassade godkända, CE märkta kemikalieskyddshandskar. Ögondusch lättillgängligt i operatörens ficka. Se Säkerhetsdatablad, SDB.
 - 3) Skyddskläder efter behov.
- Tillse god ventilation vid färgborttagning i trångt utrymme. Risk för allvarliga ögonskador.

Rökare och snusare, se upp för ev. bly i färgen som avlägsnas.

Tvätta noga händerna innan hantering av tobak.

Produkten är inte klassad som farligt gods.

Miljön: Täck in ytor som inte skall undergå färgborttagning, täck känslig vegetation, spärra av arbetsområdet. Filtrera ht-vatten i sandbädd /avled från dagvattenbrunnar. Den gamla färgen som är inkapslad med ES produkten, insamlas i tjocka sopsäckar t.ex. av tjockt papper med plast på insidan och lyfts ned. www.alsglobal.se/ www.arbetsmiljoforum.se/

I övrigt, förslutna soppåsar och hämtning till avfallsanläggning. Kontrollera också med lokala myndigheter vilka lokala regler som gäller, men som regel, filtrera ht-vattnet i sandbädd/ avled ht-vatten från dagvattenbrunnar.

Märkning:



Hälsoskadlig. Farligt vid förtäring.

Kontrollera med lokala myndigheter vilka lokala regler som gäller, men som regel, filtrera ht-vattnet i sandbädd/ avled från dagvattenbrunn.

Inkapsling i ES +, stängda anpassade soppåsar och hämtning till avfallsanläggning. Tänk på vad du tar bort, miljön, ditt dricksvatten!

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, Varför takcare inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.

takcare.se

SE-746 33 Bålsta, SWEDEN | Phone: +46 707880320 | info@takcare.se

| www.takcare.se | www.shop.takcare.se |