

## PRODUKTINFORMATION

**ES, den avancerade färglyftaren inne och ute, 15 min – 48 tim.P1.**

Integrera, kapsla in gammal färg med den tjockflytande ES och undvik

blyförgiftning.



Produkten bedömd i  
SundaHus Miljödata



Du styr själv upplösningen lager efter lager av organiskt material med statistiskt laddad plastfolie tätt ovanpå.

Prestationskemikalie, färglösare och färglyftare. Artikel nr: 7636

ES är en effektiv förtjockad miljö- och hälsoanpassad färglösare/-lyftare, som kan om du vill, ta lager efter lager.

ES använder du både inom- och utomhus, på t.ex. gips, puts, trä, sten, betong, aluminium, metall.

ES innehåller organiska lösningsmedel för bl.a. akryl, alkyd, alla linoljefärger, fenolhartser, polyvinylacetat, styren, uretan, aminer, cellulosalacker och 2-3komponent epoxifärger, t.ex. billack. Etsar ej "modernt" glas (gäller ej plexiglas). Applicera i två steg, ES-metoden, flödigt. Ju kallare yta desto tjockare behov. Ev. tillsatt värme för snabbare verkan. Produkten är biologiskt nedbrytbar. Arbetstemp. **-5°C - +40°C (60 °C i behållare)**, på metall från ca + 3°C. Vår rekommendation är 15-30°C på ytan, testa då med 24 timmar.

**Arbetsbeskrivning:**

Inget högtrycksvatten på metallyta innan applicering. Helt torr yta, innan och under applicering samt verkningstid. Skydda natur och objekt som inte ska avfärgas. Vinterintäckning och värmare av fastighet gör att färglyftning med ES kan ske vid kalla yttre förhållanden.

BEHANDLING YTA; Planera jobbet för god ekonomi, notera temperatur och tid.

Applicera, spruta koncentrerad ES på orörd torr yta med högtrycksspruta min. 200 bar för större ytor, alt. pensel som används som spackelspade. På mindre detaljer kan pensel/spackel eller trasa användas. Större detaljer läggs i bad (ES tunn). Verkningstid ökar med lägre temperatur, och vice versa. Kontrollerad färglösning, lager efter lager av olika typer av färger. Intorkning hindras genom inplastning. Försiktighet ska vidtas om ytan inunder är linoleum, vinyl, pvc eller annan plastyta.

**Se hemsidan, "PDF" ES-**

**metoden** på trä, stuckatur etc.

ES torkar in vid alltför het yta, t.ex. på plåttak över helg, undvik. Undvik.

Tänk på: extra skydd för dagg och regn? lättpresenning?

Vintertäckning!

Verkningstid:

Tillsatt värme för att uppnå snabbare resultat.

Efter verkningstid:

Skrapan, anpassad till underlaget, t.ex. stålborste, plastkniv, nagelborste, klickskrapa, till ergonomisk skrapa eller gummiraka på metall.

Trä: Skölj efteråt med varmt vatten ur slang eller i grov svamp, borste el. liknande. Inga roterande vattenstrålar mot träfibrer, om behov, rugga upp ytan, använd rätt slippapper på rätt sätt. Borsta bort rester noggrant. Intorkat i trä = ok. Åtgång: 0,5-0,7 l/ kvm och lager, beroende av temperatur och färgtjocklek.

**Tekniska data:**

- Viskös gulaktig vätska
- Levereras i 0,25 liters behållare, 1 liters burk, 5, 10 och 25 liters plastdunkar.
- Specifik vikt 0,99 kg/liter.

- Svag lukt, varierar dock lite med olika parti i ingredienserna
- Flampunkt ca 90°C
- Innehåller: n-Butylpyrrolidone m.m

**Förvaring**

Förvaras i slutet originalkärl i rumstemperatur <25°C.

**Hållbarhet**

Minst 24 månader i öppnad förpackning.

Klassas EJ som farligt gods vid landsväg-järnvägstransporter.

**Skyddsutrustning:**

Använd alltid tätsittande ögonskydd och anpassade CE-märkta kemikalieskyddshandskar, se SDB. Ögonusch lättillgängligt i operatörens ficka. Skyddskläder efter behov.

Rökare ombeds vara extra försiktiga, stor fara vid borttagning av färg innehållande bly. Om du måste röka, tvätta händerna innan.

Tillse god ventilation vid färgborttagning i trångt utrymme.

Risk för allvarliga ögonskador.

**Miljön:** Täck in ytor som inte skall undergå färgborttagning, täck känslig vegetation, spärra av arbetsområdet. Filtrera i sandbädd och avled från dagvattenbrunnar. Den gamla

färgen som är inkapslad med ES produkten, insamlas i tjocka sopsäckar t.ex. av tjockt papper med plast på insidan och lyfts ned.

[www.alsglobal.se/](http://www.alsglobal.se/)

[www.arbetsmiljoforum.se/](http://www.arbetsmiljoforum.se/)

I övrigt, förslutna soppåsar och hämtning till avfallsanläggning. Kontrollera också med lokala myndigheter vilka lokala regler som gäller, men som regel, filtrera ht-vattnet i sandbädd/ avled ht-vatten från dagvattenbrunnar.

**Märkning:**

Hälsoskadlig, farligt vid förtäring.



Tänk på vad du tar bort, miljön och, dricksvattnet! Kapsla in den gamla ev. farliga färgen med ES fvb. avfallshantering.

<https://takcare.se/pdf/>

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande,

Varför takcare inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.

**takcare.se**

SE-746 33 Bålsta, SWEDEN | Phone: +46 707880320 | [info@takcare.se](mailto:info@takcare.se)

| [www.takcare.se](http://www.takcare.se) | [www.shop.takcare.se](http://www.shop.takcare.se) |